

Informações Técnicas







DESCRIÇÃO

ARTIGO 20000 Microplus

TESTE PADRÃO <small>Lab</small>	TOLERÂNCIA	REFERÊNCIA <small>ABNT</small>
Largura Rolo (m) 160,00	+/- 2%	ABNT NBR 10589
Gramatura (g/m ²) - média 119	+/- 5%	ABNT NBR 10591
Rendimento Linear (m/kg) 190	+/- 5%	ABNT NBR 10591
Encolhimento Largura (%) 0,0	+/- 5%	ABNT NBR 10320
Encolhimento Comprimento (%) 0,0	Máx. 3%	ABNT NBR 10320
Composição (%) 100% Poliéster	+/- 3%	ABNT NBR 13538

SIMBOLOGIA DE CONSERVAÇÃO

NBR 3758

-  Temperatura max. de lavagem 40°C - processo normal
-  Não alvejar - não branquear
-  A secagem a tambor e possível-secar baixa temp
-  Temperatura máxima da base do ferro a 110°C
-  Não limpar a seco
-  Limpeza a úmido profissional - processo suave

Nota: a garantia da solidez da cor só é válida para lavagem citada acima.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM

Os rolos devem ficar sobre paletes, isolando-os de sujidades e umidade do chão. Jamais devem ser mantidos de pé, apoiados em uma das laterais, o que significaria condenar esse lado do tecido a marcas e deformações de orelas. Empilhar os rolos como fogueira também reduz a qualidade do tecido.

O isolamento dos rolos em relação à poeira e umidade é de suma importância, pois os micro-organismos, como fungos e bactérias, alimentam-se de fibras e desenvolvem manchas e odores que desvalorizam a beleza dos tecidos de malha.

O ataque da luz do sol ou artificial pode ocorrer em determinados corantes. Sendo assim, é sempre importante proteger todo e qualquer tecido da luz.

Gases poluentes, como, por exemplo, os que são emitidos por escapamentos de automóveis, também podem afetar a cor dos tecidos, portanto eles nunca devem ser estocados próximo a garagens ou junto a janelas que tenham acesso aos gases da rua.

Certificar na etiqueta de códigos de barras, se os rolos fazem parte do mesmo lote. Recomendamos NÃO misturar lotes.

RECOMENDAÇÕES DE ENFESTO

Recomendações de Enfesto. O tecido de malha deve ser conduzido sem estiramento durante o processo de enfesto, evitando tensão excessiva no seu desenrolamento.

Descansar o tecido enfraldado por no mínimo 24 horas para sua acomodação. Este procedimento reduzirá as tensões provocadas durante a formação do rolo.

Número ideal de folhas indicadas por enfesto: 50 folhas.

Utilizar nas extremidades do enfesto uma régua de metal pesado para firmar as folhas.

Observar simetria das partes para os ajustes necessários. Verifique o sentido das colunas da malha para garantir o encaixe das peças.

O uso de papel (aerado e furado) na base do enfesto reduz o atrito entre a mesa de corte e o tecido.

RECOMENDAÇÕES DE CORTE

Certificar se os equipamentos de corte não possuem superfície com rebarbas que podem provocar o puxamento de fios.

É recomendável o uso de máquinas com facas retas verticais e bem afiadas.

Não aceitamos reclamações e devoluções na apresentação de produto (malha/tecido) cortado

RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÕES

(BORDADOS, PROCESSOS DE ESTAMPARIA/SILK, LAVANDERIA, ETC)

Realizar ensaios prévios no tecido para analisar o seu comportamento durante os processos desejados. Para bordado cuidar com o estiramento do tecido, tipo e qualidade de agulha e linha. Evitando assim danos térmicos e mecânicos nas fibras do tecido, gerando furos no mesmo.

Para estamparia não recomendamos utilizar temperatura superior a 120°C.



RECOMENDAÇÕES DE COSTURA

Não aconselhamos confeccionar peça com mistura de cores intensas e cores claras.

Antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho, e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise.

A regulagem do ponto deve-se acompanhar a elasticidade do tecido para não ter efeito enrugado na peça.

Não utilizar linhas mais grossas que as recomendadas, pois estas aumentam a fricção com o tecido. Em caso de furos, reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável.

MÁQUINA	TIPO DE PONTO	TIPO DE LINHA	PTS/CM	TIPOS DE AGULHA
Interlock	516		6	
Overloque	504	100% Poliéster ou	6	FG/SUK ponta
Reta	301	70% Poliéster + 30% Algodão	*	bola média 70Nm
Cobertura	401		5	

Tietê- SP: Rua Bom Jesus, 700 - Matriz

Brusque - SC: Rua Luiz Gonzaga Werner, 303
- Filial
(47) 99243-6261

comercial@malhariabrasil.com.br
malhariabrasil.com.br

